

# Spojovací systémy Scotch™ VHB™

## Základní nátěr (primer) 2262-H

### Technické údaje

Vytvořeno: 6.8.96

Upraveno: 26.8.96

---

<b>Výrobek</b>	<b>Základní nátěr (primer) 2262-H</b>	
	<p>2262-H je základní nátěr neboli primer, který se používá jako přípravný nátěr pro obtížně lepitelné povrchy před nanesením lepicí pásky. Ideální pro povrchy jako např. fólie a desky z měkčeného PVC nebo sklolamináty a dřevotřískové desky. Po otestování vhodnosti ho lze použít také na povrchy ošetřené práškovým nátěrem. Základní nátěr 2262-H je schopen zpevnit malé množství nečistot a přichytit je k substrátu. Je vhodný zejména k použití s páskami VHB™.</p>	
<b>Fyzikální vlastnosti</b> Typické hodnoty	<b>Báze</b>	modifikovaný akryl
	<b>Rozpouštědlo</b>	aceton
	<b>Bod vzplanutí</b>	-18°C
	<b>Teplotní rozsah</b>	-30°C až 80°C
	<b>Měrná tíha / hustota</b>	0,89 kg/l (voda = 1)
	<b>Viskozita</b>	přibl. 728 cps
	<b>Barva</b>	transparentní
	<b>Konzistence</b>	kapalina
	<b>Skladovatelnost</b>	10 měsíců při teplotě 20°C (+/- 5°C)
<b>Aplikační metoda</b>	<b>Metoda</b>	štetkou, válečkem
	<b>Pokrytí</b>	přibl. 15 m <sup>2</sup> /l
	<b>Doba zpracovatelnosti</b> záleží na naneseném množství	přibl. 2 - 5 min při pokojové teplotě

---

<b>Postup aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Odstraňte hrubé a volné nečistoty.</li><li>- Štětkou nebo válečkem naneste základní nátěr na povrch určený k lepení.</li><li>- Doba schnutí 2 - 5 min, záleží na naneseném množství</li><li>- <b>Upozornění:</b> základní nátěr nanášejte pouze jednou !</li><li>- Aplikujte pásku a pevně ji přitlačte.</li></ul>
<b>Možné způsoby použití</b>	<p>Příprava před lepením pro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- většinu plastů (kromě polyolefinů, silikonu a fluoropolymerů)</li><li>- neměkčený a měkčený PVC</li><li>- povrchy s práškovou úpravou</li><li>- lakované povrchy</li><li>- dřevo</li></ul>
<b>Informace o zdraví a bezpečnosti</b>	<p>Vysoce hořlavé</p> <p>Uchovávejte nádobu vzduchotěsně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálená – Zákaz kouření. Zamezte styku s kůží a očima. Zasažené oči a pokožku důkladně opláchněte vodou.</p>

---

Uvedené hodnoty byly stanoveny na základě standardních zkušebních metod. Jedná se o průměrné výsledné hodnoty, které nejsou určeny ke specifikačním účelům. Doporučení ohledně použití našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a podle nich stanovili vhodnost těchto výrobků pro vaše aplikace. 3M nemůže nést odpovědnost za jakékoliv přímé nebo následné ztráty a škody, k nimž dojde v důsledku našich doporučení.

...