

Páska Scotch™ 2610

Vysoce účinná maskovací páska

Informace o výrobku

2/00

Popis výrobku a oblasti použití

Páska Scotch™ 2610 je maskovací páska z krepového papíru žlutohnědé barvy, určená k maskování nátěrů ve všech náročných aplikacích v celém automobilovém průmyslu.

Charakteristiky

- * Nosná vrstva z těžkého krepového papíru, impregnovaného latexem
- * Patentované lepidlo 3M z kaučukové pryskyřice s pravidelným síťováním

Přednosti

- * Výborná odolnost proti rozpouštědlům
- * Dobrá vodovzdornost
- * Dobrá přizpůsobivost
- * Výborná odolnost proti trhání okrajů
- * Výborná odolnost proti štěpení
- * Snadné ruční odtrhování
- * Výborná okamžitá adheze
- * Výborná přídržná síla
- * Výborná odolnost proti přenosu lepidla
- * Regulované odvíjení

Výhody

- * Nedochází k prosakování barvy skrz pásku
- * Po broušení za mokra není nutné opakovat maskování
- * Dobrá účinnost s nátěrovými systémy rozpustnými ve vodě
- * Snadné maskování křivek
- * Nedochází k trhání okrajů na komplikovaném povrchu
- * Rychlé odstranění
- * Dobrá manipulace
- * Snadné uchycení
- * Neodlepuje se ani po opakovaných vypalovacích cyklech
- * Čisté odstranění, nejsou nutné opravy
- * Snadná manipulace

Aplikace a funkční charakteristiky

Páska Scotch™ 2610 má speciální konstrukci, která zaručuje výjimečnou kvalitu všech nátěrových aplikací v automobilovém průmyslu. Díky tepelné odolnosti do 160°C po dobu jedné hodiny je vhodná pro všechny vypalovací systémy i pro vytvrzování pomocí infračervených nebo tepelných lamp. Páska Scotch™ 2610 je slučitelná s nátěrovými systémy rozpustnými ve vodě a v rozpouštědlech. Speciální patentovaná konstrukce 3M zaručuje čisté odstranění i po opakovaných vypalovacích cyklech.

Charakteristiky výrobku

Tloušťka:	0,175 mm	AFERA 4006
Adheze k oceli:	13 N/25 mm	AFERA 4001
Pevnost v tahu:	110 N/25 mm	AFERA 4004
Poměrné prodloužení:	10 %	AFERA 4005
Teplotní odolnost:	160°C	

Páska Scotch™ 2610 bude uspokojivě fungovat a snadno se odstraňuje z mnoha podkladů při různých kombinacích teplot a časů působení. Musíte provést zkoušky, abyste mohli určit funkční parametry pásky ve vašich výrobních podmínkách. Optimální funkčnosti a snadného odstranění se dosahuje při teplotě 160°C, působící 60 minut.

Dodávané velikosti

Šířka (mm):	19, 25, 30, 38, 50, 75 a 100
Délka (m):	50

Skladovací podmínky

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 21°C a relativní vlhkost 50 %.

Omezení odpovědnosti

Všechny výroky, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, avšak nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našich výrobků se ujistěte, zda jsou vhodné pro plánovaný způsob použití. Všechny otázky týkající se odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními podmínkami, které podléhají příslušným platným zákonům.

Divize maskovacích a balicích systémů