

3M

Vinylová páska 3903

List dat produktu

FOD č. 1762
strana 1 ze 3

Popis produktu Univerzální vinylová páska. K dispozici v pěti barvách, určena na barevné kódování, těsnění, ochranu před vlhkostí, dočasné opravy a činnosti při provádění běžné údržby.

Konstrukce produktu Nosná vrstva: vinyl
Lepidlo: přírodní kaučuk
Barva: šedá, modrá, zelená, žlutá a bílá
Velikost standardní role: šířka 50 mm (1,96 in.) a délka 45,7 m (50 yd.)

Typické fyzikální vlastnosti **Upozornění:** Následující technické informace a údaje by měly být považovány pouze za reprezentativní nebo typické a neměly by se používat pro specifikační účely.

<u>ZKUŠEBNÍ METODA ASTM</u>		
Přilnavost k oceli:	13 N/100 mm	D-3330
Pevnost v tahu:	228 N/100 mm	D-3759
Poměrné prodloužení při přetržení:	129 %	D-3759
Tloušťka pásy:	0,16 mm	D-3652
Použitelnost v teplotním rozsahu:	Do 250 °F (121 °C) po dobu 1 h	

- Obecné informace**
1. Přizpůsobivá nosná vrstva pásy 3903 je vhodná pro aplikace na nepravidelné povrchy.
 2. Páska 3903 má menší tendenci k zanechávání zbytků lepidla na povrchu než konvenční tkané válcové pásy.
 3. Pokud se náhodou spojí lepicí vrstvy pásy 3903, lze je opět oddělit, takže nedochází k plýtvání.
 4. Vzhledem k tomu, že páska 3903 má nižší přilnavost než většina tkaných válcových pásek, je ideální na dočasné přidržování. Není třeba se obávat, že zanechá zbytky lepidla.
 5. Páska se obvykle používá při pokojové teplotě, ale lze ji čistě odstranit i v případě, že je po dobu jedné hodiny aplikována na natřený ocelový povrch s teplotou do 250 °F.
-

Vinylová páska 3903

List dat produktu

FOD č. 1762
strana 2 ze 3

Skladovatelnost Abyste dosáhli nejlepších výsledků, použijte tento produkt do jednoho roku od data výroby a skladujte ho v původním balení při teplotě 70 °F (21 °C) a relativní vlhkosti 50 %.

Možnosti aplikace Těsnění a ochrana povrchů a otvorů proti prachu, nečistotám a vlhkosti, barevné kódování, dočasné opravy, běžná údržba, balení a vázání.

Charakteristiky	<u>CHARAKTERISTIKY</u>	<u>PŘEDNOSTI</u>	<u>VÝHODY</u>
	Vinylová nosná vrstva	Lze ji snadno ručně na šířku odtrhávat	Šetří čas, nevyžaduje další nástroje, minimalizuje plýtvání
		Vynikající přizpůsobivost	Přizpůsobí se povrchu, na nějž je aplikována. Minimalizuje množství potřebného materiálu.
		Neobsahuje třepící se tkaninu	Konce neobsahují vlákna, která vtahují vlhkost do lepicí vrstvy.
		Menší síla při odvíjení	Odvíjení pásky z role vyžaduje méně úsilí. Menší únava při práci.
		Nosné vrstvy v pěti barvách	Pásku lze použít na barevné kódování. Umožňuje jednoduchou identifikaci v místě použití.
	Lepidlo z přírodního kaučuku	Lepicí vrstvy lze při náhodném slepení oddělit	Méně plýtvání, protože není třeba vyhazovat slepené kusy.
		Odolnost proti přenosu lepidla	Minimální čištění po odstranění pásky. Úspora času a materiálu.
	Tepelná odolnost	Lepidlo a nosná vrstva dobře fungují a po 1 h je lze čistě odstranit z povrchu o teplotě 250 °F	Pásku lze použít v celé řadě aplikací. Čištění vyžaduje méně času.

Technické informace a údaje Technické informace, doporučení a další údaje v tomto dokumentu vycházejí z testů, které 3M považuje za spolehlivé, jejich přesnost nebo úplnost však nelze zaručit.

Vinylová válcová páska 3903

List dat produktu

FOD č. 1762
strana 3 ze 3

Použití produktu

Nezapomeňte, že použití a účinnost produktu 3M v konkrétní aplikaci může ovlivňovat mnoho faktorů. Patří mezi ně materiály spojované tímto produktem, jejich povrchová úprava, výběr produktu, podmínky, v nichž je produkt používán, doba a podmínky okolního prostředí, v nichž má produkt fungovat. Vzhledem k množství faktorů, které mohou ovlivnit použití produktu 3M, z nichž některé mohou být výhradně v rámci znalostí a kontroly uživatele, je rozhodující, aby uživatel zhodnotil produkt 3M a stanovil, zda je vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace.

Záruka a omezená náprava

Tento produkt 3M bude po dobu jednoho (1) roku od data výroby bez závad materiálu a provedení. 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKOUKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ANI JAKÉKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE MANIPULACE, CLA NEBO ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ. Uživatel nese odpovědnost za to, aby určil, zda je tento produkt 3M vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace. Pokud se v záruční době prokáže závada produktu, jediným způsobem nápravy a jedinou povinností ze strany 3M bude podle vlastního uvážení 3M výměna nebo oprava produktu 3M nebo vrácení peněz ve výši nákupní ceny.

Omezení odpovědnosti

Pokud to zákon nezakazuje, 3M nebude odpovídat za žádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné ztráty nebo škody, k nimž dojde v souvislosti s používáním produktu 3M, a to bez ohledu na uplatňované znění zákona včetně zanedbání, záruky nebo přísné odpovědnosti.

3M

Industrial Tape and Specialties Division

3M Center, Building 220-7W-03
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1.800.722.5463
Vyžádaný fax 1.800.223.7427
www.3M.cz

Vytištěno v USA.
Autorská práva © 1999, 3M IPC. Všechna práva vyhrazena.

