



# Páska Duct Tape

## 3939

### Technické parametry

Červen, 2005

**Popis produktu** Páska 3M™ Duct Tape 3939 se skládá z voděodolné polyetylenové fólie na látkovém podkladu a kaučukového lepidla a používá se pro náročné aplikace.

Konstrukce produktu	Podklad	Lepidlo	Barvy	Standardní délka role	Standardní šířka role
	Polyetylenová fólie na tkanině	Kaučuk	Stříbrná	54,8 m	24, 48, 72, 96 mm

### Typické fyzikální vlastnosti

**Poznámka:**  
Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.

		Zkušební postup ASTM
Přilnavost na oceli:	60 N/100 mm	D-3330
Pevnost v tahu:	438 N/100 mm	D-3759
Prodloužení při přetržení:	17 %	D-3759
Tloušťka:	0,23 mm	D-3652
Rozsah teplot pro použití:	až 93 °C	
Hořlavost:	splňuje UL 723 (šíření plamene 0, vyvíjení kouře 30)	E-84

### Vlastnosti

- Snadno se trhá, její použití je pohodlné.
- Splňuje předpisy UL 723, HUD a BOCA.
- Hrany role s páskou (48 mm) jsou málo lepidivé, takže zůstávají čistější a výsledkem je menší znečištění i menší množství odpadu.
- Individuální balení rolí (48 mm) zachovává integritu role a zmenšuje množství odpadu.
- Číslo produktu je vytištěné uvnitř, aby bylo zaručeno použití správné pásky.
- Polyetylenem potažená tkanina, která odolává vlhkosti, prodlužuje přilnavost pásky.
- Dobrá pevnost v tahu pro náročné aplikace.
- Kaučukové lepidlo, které agresivně přilne na většinu povrchů, je zárukou dobré pevnosti a utěsnění.

# Páska 3M™ Duct Tape

3939

Příklady použití	<ul style="list-style-type: none"><li>• Věšení polyetylenových závěsů pro účely oddělení, průmyslové maskování a ochrana proti prostříku při pískování.</li><li>• Záplatování, vyztužení, svazování, ochrana proti vlhkosti, utěsnění, spojování, dočasné opravy.</li><li>• Pokládka a spojování izolace.</li><li>• Užitečná při pořádání konferencí, například pro přidržování a slepování kobereců, uchycování kabelů a věšení panelů s plakáty.</li></ul>
Skladování	Skladujte za normálních podmínek při teplotě 16 až 27 °C a relativní vlhkosti 40 až 60 % v původním obalu.
Skladovací doba	Abyste dosáhli nejlepší funkčnosti, použijte tento produkt do jednoho roku od jeho data výroby.
Použití výrobku	Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace.
Záruka a omezené nároky	Pokud není uvedeno jinak v dokumentaci k výrobku, na příbalových letáčích nebo na baleních jednotlivých produktů, firma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M splňuje příslušné technické parametry v okamžiku své expedice z firmy 3M. Pro jednotlivé výrobky mohou platit dodatečné nebo rozdílné záruky, jak jsou uvedené v dokumentaci k výrobku, na příbalových letáčích nebo na obalech výrobků. <b>SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZVYKŮ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ.</b> Uživatel je zodpovědný za rozhodnutí, zda je výrobek společnosti 3M vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené aplikaci. Pokud se u tohoto výrobku během záruční lhůty vyskytnou závady, vaším výlučným nárokem a jedinou povinností prodejce firmy 3M a prodejce bude, dle uvážení firmy 3M, výměna výrobku nebo vrácení kupní ceny.
Omezení odpovědnosti	S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti.

**ISO 9001:2000**

Tento výrobek Divize průmyslových lepidel a pásek byl vyroben v souladu se systémem kvality 3M zaregistrovaným podle norem ISO 9001:2000.

## 3M

**Průmyslová divize  
Průmyslové pásky a lepidla**

3M Česko, spol. s r. o.  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
tel.: +420 261 380 111  
fax: +420 261 380 110  
www.3M.cz



*Recyklovaný papír  
40% předspotřební odpad  
10% pospotřební odpad*

Vytištěno v U.S.A.  
©3M 2005 70-0709-5181-2

(6/05)