

Univerzální lepidlo Scotch-Weld™ Spray 77

Technické údaje o výrobku

Aktualizováno: duben 2008
Nahrazuje: vyd. ze srpna 1995

Popis výrobku

Výrobek Spray 77 je univerzální aerosolové lepidlo. Rychle lepí a spoj má při aplikaci na oba povrchy dlouhou trvanlivost.
Lepidlo Spray 77 má světlou barvu a nevytváří skvrny.

Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

Rozpouštědlo	Ropné destiláty/cyklohexan
Bod vzplanutí	-46°C
Pohonná látka	Uhlovodík
Obsah	349 g (500 ml)
Obsah pevných látek	Přibl. 25 %
Způsob nástřiku	Částice
Barva	Čirá/bledě krémová
Skladovatelnost	12 měsíců od data přijetí zákazníkem, pokud se skladuje v původním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 %

Funkční charakteristiky

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

Rozsah pracovních teplot	-30°C až 60°C
Odolnost proti vodě	Velmi dobrá
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Uspokojivá
Odolnost proti palivu a oleji	Nízká
Odolnost proti ultrafialovému záření	Uspokojivá

Další informace o výrobku

Pokrytí:
Přibližně 12 m² na jednu nádobu, záleží na poréznosti podkladu.
Shoda s britskými normami a dalšími specifikacemi:
Ochranná norma 80-117

Skladovací podmínky Skladujte na chladném, suchém místě při teplotě 16°C až 27°C, abyste dosáhli maximální délky skladovatelnosti. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C.

Návod k použití Před nanesením lepidla se ujistěte, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a neobsahují prach, olej ani mastnotu.

Zajistěte, aby tryska mířila mimo jakékoliv osoby a přímo na povrch, který má být nastříkán. Otočením rozprašovací trysky nastavte požadovanou šířku nástříku.

Před použitím sprej důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund.

Pevné, trvalé spoje: Nastříkejte oba lepené povrchy a před spojením nechte lepidlo alespoň 30 sekund schnout.

Dočasné, snadno oddělitelné spoje: Chcete-li spojit podklady krátkodobě a umožnit snadné odstranění, naneste tenkou vrstvu na jeden povrch a nechte ji přibližně jednu minutu schnout. Většinu povrchů lze potom odstranit, aniž dojde k přenosu lepidla.

UPOZORNĚNÍ: Při lepení pěnového polystyrenu nechte povrch asi deset minut odkrytý, aby se před slepením odpařila většina rozpouštědla.

Abyste zabránili ucpání trysky, na konci každého dne otočte sprej dnem vzhůru, stiskněte trysku a držte ji, dokud nebude aerosol bez lepidla.

Čištění:

Trysku nebo nadbytečný materiál lze čistit rozpouštědlem Scotch-Grip č. 1.

UPOZORNĚNÍ: Rozpouštědlo č. 1 je velmi hořlavé. Při čištění pomocí rozpouštědel je velmi nutné dodržovat náležitá bezpečnostní opatření.

Aplikace Lepidlo Spray 77 se nejčastěji používá k lepení lehkých desek, pěnových materiálů, plastů, tkanin, papíru a izolačních materiálů.
Lepidlo je určeno k lepení textilních podkladů ve studiích a výlohách a k lepení pěnového polystyrenu při výrobě obalových materiálů.
Toto lepidlo nachází široké využití v oblasti vytápění a ventilace.

**Informace o ochraně
zdraví a bezpečnosti**

Bezpečnostní opatření:

Při vznícení výparů může dojít k výbuchu. Výpary mohou být škodlivé. Uchovávejte mimo dosah tepla. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení včetně kontrolních světel a jisker. Nekuřte. Vyhněte se dlouhodobému vdechování výparů a aerosolu. Nepoužívejte v těsných prostorech a v prostorech s minimálním nebo nulovým prouděním vzduchu. Nestříkejte přímo do očí. Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ:

Tlaková nádoba. Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte vlivu teplot nad 50°C. Nádobu nepropichujte ani nespalujte, a to ani po upotřebení. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé materiály.

První pomoc:

Kontakt s očima:

Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží:

Omyjte kůži vodou a mýdlem.

Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v sídle společnosti v Bracknellu, tel. (01344) 858000.

3M a Scotch-Weld jsou ochranné známky společnosti 3M.

Uvedené hodnoty byly stanoveny standardními zkušebními metodami a představují průměrné hodnoty, které nejsou určeny ke specifikačním účelům. Naše doporučení týkající se používání našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a podle nich stanovili vhodnost těchto výrobků pro vaše aplikace. Důvodem je, že 3M nemůže nést odpovědnost na přímé nebo následné ztráty a škody, k nimž dojde v důsledku našich doporučení.

Informace o výrobku:

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24
140 08 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
web: www.3m.cz