

Lepicí páska 928 s dvojitým povlakem

List dat produktu

Aktualizované vydání z října 1993
Nahrazuje všechna předchozí vydání

Popis produktu

Tenká páska povlečená na jedné straně lepidlem s vysokou lepivostí při přitisknutí (permanentní lepidlo) a na druhé straně lepidlem s nízkou lepivostí při přitisknutí 'Post-it' (odstranitelné lepidlo).

Vynikající pro nalepování informací na odstranitelných nálepkách, například na prospektech s instrukcemi, reklamních plakátech nebo na letácích.

Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny pro účely specifikace

Typ lepidla	Vysoce lepivý akrylát (na straně bez podložky) Akrylát s nízkou lepivostí (na straně s podložkou)	Ref. 3M : A-40/80
Nosič	Hedvábný papír	
Tloušťka (ASTM D-3652) Páska Podložka Celkem	50 µm 2 tisícinové palce 130 µm 180 µm	
Snímatelná podložka	Papír upravený silikonem.	
Barva pásy	šedobílá	
Skladovatelnost	12 měsíců ode dne dodání společností 3M při skladování v původním lepenkovém obalu při teplotě 21 °C (70 °F) a 50%ní relativní vlhkosti vzduchu.	

Charakteristiky výkonu

Nejsou určeny pro účely specifikace

Adheze k nerezavějící oceli ASTM D-3330	1,3 N/10 mm	Čelní strana
	0,3 N/10 mm k papíru	Strana podložky
Odolnost vůči teplotě max: minuty / hodiny max: dny / týdny minimální	65 °C 50 °C - 30 °C	
Odolnost vůči rozpouštědlům	Použití se nedoporučuje	
Odolnost vůči ultrafialovému	dobrá	

Datum : říjen 1993
Lepicí páska 928 s dvojítm povlakem

Další informace o produktu	Toto lepidlo s nízkou lepivostí umožňuje odstranění z celé řady papírů, fólií a filmů bez zanechání zbytků lepidla a nezpůsobí rozvrstvení u většiny papírových materiálů. V mnoha případech může být páska opakovaně používána až po dobu jednoho roku. U některých hladkých papírů bylo dosaženo až 450 cyklů odstranění. Pro ověření uspokojivého výkonu je nutné provést specifické zkoušky.	Tato lepidla neprosakují do většiny druhů papíru a tím omezují možnost změny barvy nebo výskytu skvrn. Ohebné materiály budou vykazovat lepší adhezi k lepidlu s nízkou lepivostí než tuhé materiály (například rozdíl mezi papírem a lepenkou). Někdy je též nutné zabránit u některých materiálů jejich kroucení, aby u nich nemohlo po určité době docházet k uvolnění lepidla s nízkou lepivostí.	Tato lepidla mají vynikající vlastnosti při stárnutí v tom smyslu, že při jejich vrstvení mezi dvěma podklady při normálním používání během stárnutí nedegradují.
Způsoby nanášení	1. Pevnost spoje závisí na množství lepidla, které přijde do styku s povrchem. Větší přitlačný tlak na pásku poskytuje lepší kontakt lepidla a tím zlepšuje pevnost spoje. 2. Pro získání optimální adheze musí být lepený povrch čistý, suchý a dobře	spojen. Typickým rozpouštědlem pro čištění povrchu je izopropylalkohol. Při práci s těmito rozpouštědly používejte vhodná bezpečnostní opatření. 3. Ideální rozsah teploty pro nanášení pásky je 21°C až 38°C (70°F až 100°F).	Nedoporučuje se nanášet pásku při teplotě povrchu pod 10°C (50°F), protože při této teplotě lepidlo příliš ztuhne a nelepí dobře. Když však bylo lepidlo řádně naneseno, je jeho adheze při nízké teplotě zpravidla uspokojivá.
Použití	Lepidlo lze používat při opakovaném odstraňování, opakovaném používání nebo při opakovaném uzavírání, například: K přilepení navíjeného materiálu k jádru. Při připevňování reklamních informací na poštovních zásilkách.	U opakovaně uzavíratelných sáčků nebo obálek. K lepení fotografií anebo lepení fotografií do alb. U upoutávek vystaveného zboží.	U knižních záložek, poznámkových bloků atd. U štítků na svítcích. U informačních letáků pro zákazníky na předmětech dlouhodobé spotřeby.

3M je ochranná známka společnosti 3M.

